

DECK-FIX Isolier- und Deckanstrich

verhindert das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken

DIN EN 13300:

Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l,

Nassabriebklasse 2

matt

<p>Beschreibung: Wasserverdünnbarer, hoch deckender Isolier- und Deckanstrich. Gute Isolier- und Absperrwirkung gegen diffusionsfähige Untergrundinhaltsstoffe</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 60 Minuten griffest: nach ca. 90 Minuten überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: nein</p> <p>Wetterbeständigkeit: nein</p> <p>Verträglichkeit: Nicht mit anderen Materialien mischen, z. B. Dispersionsfarbe, Vollton-/Abtönfarbe.</p>	<p>Inhaltsstoffe: Acryl-Emulsion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt Kategorie A/g (Wb): 30 g/l (2010). Dies Produkt enthält max. 30 g/l VOC.</p>
<p>Verwendungszweck: auf hartnäckig verschmutzten Untergründen, z. B. Beton-, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Faserzement, Holzwerkstoffe, haftfeste Dispersionsfarben/-putze, Tapeten und Styropor. Ideal für Raucher-/Kaminzimmer, Küche, Bad oder Räume, die schnell renoviert werden und wieder benutzbar sein sollen.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Untergrund entsprechend vorbereiten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreiende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Starke Nikotin-, Rauch- oder Rußflecken sowie Ablagerungen mechanisch vorbehandeln (Abkratzen, Abschleifen, Staubmaske tragen). Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Korrosionsempfindliche Metallteile entfernen oder mit einem nichtwässrigen Farblack schützen. Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen. Bei sehr starken Verschmutzungen 2-mal streichen, 1. Anstrich muss mind. 12 Std. getrocknet sein. Nach Durchtrocknung mit Lack oder Farbe auf Wasserbasis überstreichbar.</p>	<p>Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt WGK: 1 GISBAU-Code: M-DF 02.</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - auch bei der Verarbeitung von schadstoffarmen Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt, erhältlich bei Ihrem Händler.
<p>Ergiebigkeit: ca. 7 m²/l, bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Wasser</p> <p>Werkzeug: Pinsel, Rolle, Bürste, Airless-Spritzgerät</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>